
NATURA

beltéri lakk

TÍPUS	Vizes alapú gyorsan száradó akril gyanta alapanyagú lakk, hatásos UV-elnyelő anyaggal (UV védelem). Gyorsan szárad, csaknem szagtalan és nem sárgul meg. Száradás után a lakkréteg jól bírja a lemosást és dörzsölést.
HASZNÁLAT	A NATURA alkalmas belső felületek, fal és mennyezet faburkolatok, bútorok lakkozására. Nem alkalmas padlózat lakkozásához.
KÜLÖNLLEGES TULAJDONSÁGOK	Színezhető világos árnyalatokra, amelyek kiemelik a természetes színét, Színezési kód: TPL. A terméket első osztályú csoportba sorolták (Group M1) az építőipari termékek káros anyag kibocsátási osztályozásánál.

M SZAKI ADATOK

	EU VOC határérték (kat A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010 A termék VOC tartalma: 150 g/l	
Szárazanyagtartalom	Kb. 32 % térfogategységenként	
Kiadósság	10-16 m ² /l	
Sűrűség	Kb. 1,0 g/ml	
Száradási idő + 23 °C-on	Porszáraz	1/2 óra elteltével
relatív páratartalom 50%	Átfesthető	2 óra elteltével
	Használható	8 óra elteltével
Hígítás	Vízzel.	
Tisztítás	Vízzel, vagy szintetikus mosószerrel.	
Fénycsoport	Színtelen: fényes, selyemfény, matt,	
Színek	Színezhető a TEKNOMIX színezési rendszerben Woodex, KuultoVisa, Valti Color színekártyák alapján	
Kiszerezés	1, 3, 10 l	
Tűzveszélyesség	Mérsékelt tűzveszélyes: „D”	

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítése	Tisztítsuk meg a kezelendő felületet, csiszolással, mosással, keféléssel. Távolítsuk el a zsírt, piszkot és a régi lakkréteget a felületről. Ha a lakkréteg lepattogzott, teljesen távolítsuk el csiszolással. A régi lakkréteg festéketávolítóval vagy spaklival is eltávolítható. Ezek után le kell csiszolni a felületet.
Alkalmazás	Keverjük fel a lakkot alaposan használat előtt. Ha a NATURA-t alapozóként használjuk, hígítsuk fel 15 % vízzel. Nedvesítsük be a sötét fából készült felfelületeket (palisander, mahagóni) és valamennyire hagyjuk megszáradni mielőtt a NATURA-t alkalmaznánk. Használjunk 8 - 12 cm széles lakkozó ecsetet, hagyományos vagy légmentes szórófejet. A szórófejes felhordásnál a szórás sebesség 25 - 40 s, DIN 4-nek kell lenni. Használjunk 0,011 [^] - 0,013 [^] -as fúvókákat. Ha az első lakkréteg megszáradt csiszoljuk át enyhén a felületet, hogy a kiálló farészecskéket eltávolítsuk. Második és szükség szerint harmadik réteggént hígítatlan lakkot használjunk. Ha fényes, időálló lakkréteget szeretnénk elérni, három réteg lakkot használjunk. Az utolsó réteg felvitele előtt enyhén dörzsöljük át a felületet.
Alkalmazási feltételek	A levegő, a felület, a lakk hőmérsékletének + 10 ° C fölött a relatív páratartalomnak 80 % alatt kell lennie.
Munkavédelem	LT: csoport 0. Mérsékeltentől veszélyes
Tárolás	Fagyveszélyes. Minimum + 5°C-on tárolható.
Szavatossági idő	5 év
Gyártási idő	Dobozokon feltüntetve.
Forgalmazási engedélyszám	OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függenek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a minőségellenőrzésünknek megfelelő. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu