
FUTURA 3

Alkid alapozó

TÍPUS Matt többfunkciós alkid alapozó, mely felhasználható alapozónak, felületkezelésnek és közbelső és fed rétegnek.

HASZNÁLAT Felhasználható külső és belső felületek kezelésére: ablakkeretek, kerti bútorok, karton, préseltlemez, gipsz és más építkezési felületek festésére. Felhasználható még radiátorok, cs vezetékek, szerelvények és más fémfelületek (könnyű fém és galvanizált felületek) továbbá üveg és csempe, PVC anyag és savkatalizátoros festékekkel festett felületek festésére. Mennyezetek festésére is alkalmas. A festék megakadályozza a penészedést.

M SZAKI ADATOK Szárazanyagtartalom: Kb. 50 % térfogat-egységenként. EU VOC határérték (kat A/d): 400 g/l 2007; 300 g/l 2010. Termék VOC: max. 390 g/l.

Kiadósság: Egy réteg sima felületre: 8-10 m²/l. Kezeletlen kartonlemez felületre 5-6 m²/l.

Felhasználási mód: Ecset, szórás, hengerlés; fúvókaméret 0,013[^]-0,020[^].0,33 - 0,46 mm.

Sűrűség: Kb. 1,4 g/ml.

Száradási idő +23°C-on, relat. párat. 50%: Nem ragad 2 óra elteltével. További felületkezelésre alk. 6 óra elteltével.

Hígítás, munkaeszközök tisztítása: Lakkbenzinnel.

Fénycsoport: Matt (6 -10 %).

Színek: Fehér. A TEKNOCOLOR, MONICOLOR, RAL, NCS, stb. színkártyák pasztell színeire színezhetsz.

Kiszerezés: 0,33; 0,9; 2,7; 9 liter

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem! Öngyulladás veszélye miatt, minden a termékben származó hulladék anyagot össze kell gyűjteni és légmentesen külön tárolni. Nedvesítsük meg vízzel vagy a hulladék anyagot égessük el. (Lásd a Biztonsági adatlap 7-es bekezdését)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A felület előkészítése

Tisztítsuk meg a felületet portól, olajos, zsíros szennyezésektől. A fémfelületeket rozsdátlanítsuk drótkéfével. Távolítsuk el a lepattogzó, rosszul tapadó festékrétegeket. A kemény és fényes felületeket csiszoljuk le. Az ághelyeket felfelületeken gitteljük.

Alkalmazás

Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. A felületek kezeléséhez kb. 10 %-al hígítsuk fel a festéket hígítóval. Felhordható egy rétegben ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal. Használjunk 0.013-0.015 szórófejet (fúvókát). Ha szórópisztollyal dolgozunk, hígítsuk a festéket 5-15%-ban. Kültéri fémfelületeken rozsdagátló alapozó használata szükséges. Fedfestékként FUTURA 40 vagy FUTURA 90-es festéket használjunk szükség szerint egy vagy két rétegben.

Alkalmazási feltételek

A festendő felületnek száraznak kell lennie. A levegő a festendő felület és a festék hőmérsékletének +5 °C felett, a relatív páratartalomnak 80 % alatt kell lennie a felhasználás és a száradás ideje alatt.

MUNKAVÉDELEM

LT: csoport 1. Tartalmaz 15-50 % oldószerbenzint (aromatartalom 15 %) Belélegezve az egészségre ártalmas. Oldószergőzöknek a munkahely légtérébe való jutását meg kell akadályozni vagy biztosítani a hatékony levegőcserét, illetve megfelelő légzésvédőt kell használni. Gyermekek elől elzárandó.

T ZVESZÉLYESSÉG

T z és robbanásveszélyes: „B”.

TÁROLÁS

Szavatossági idő

Száraz, hővisz jó szellőző helyen

Gyártási idő

5 év.

Dobozokon feltüntetve.

FORGALMAZÁSI

ENGEDÉLY SZÁM

OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függenek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu