
FUTURA AQUA 3

Alapozó

TÍPUS Matt, gyorsan száradó vizes alapú, akrilát diszperziós alapozó beltéri felületekre.

HASZNÁLAT Fa és rostlemez ajtók, szekrények, valamint radiátorok és cs vezetékek alapozására. Alkid és savkatalizátoros festékek átfestésére is alkalmazható. Átfesthet diszperziós és alkid festékekkel egyaránt.

M SZAKI ADATOK Szárazanyagtartalom: Kb. 37 % térfogategységenként.

EU VOC határérték (kat A/d): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010.
Termék VOC: max. 80 g/l.

Kiadósság: Egy réteg sima felületre: 8-10 m²/l. Kezeletlen kartonlemez felületre 5-6 m²/l.

Felhasználási mód: Ecset, hengerlés, szórás.

Sűrűség: Kb. 1,4 g/ml.

Száradási idő +23°C-on, relatív páratartalom 50%:
Nem ragad 1 óra elteltével. További felületkezelésre alkalmas 4 óra elteltével.

Hígítás: Vízzel.

Fénycsoport: Matt (6-10 %).

Színek: Fehér, TEKNOCOLOR, NCS, MONICOLOR, RAL, Symphony, stb. színekártya színére színezhetsz. Színpontosság nem tökéletes.

Kiszerezés: 0,45; 0,9; 2,7; 9 liter

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A felület előkészítése

Tisztítsuk meg a felületet portól, olajos, zsíros szennyezésektől. A fémfelületeket rozsdátlanítsuk drótkefével, alapozzuk Futura3 festékkel. Távolítsuk el a lepattogzó, rosszul tapadó festékrétegeket. A kemény és fényes felületeket csiszoljuk le. Szüntessük meg az egyenetlenségeket a felületeken.

Alkalmazás

Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. Ha szükséges hígítsuk a festéket vízzel. Felhordható egy vagy két rétegben lakkozó ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal. Egyenletes mozdulatokkal fessünk és aránylag sok festéket hordjunk fel anélkül, hogy megfolyna.

Alkalmazási feltételek

A festendő felületnek száraznak kell lennie. A levegő a festendő felület és a festék hőmérsékletének + 10 °C felett, a relatív páratartalomnak 80 % alatt kell lennie a felhasználás és a száradás ideje alatt. Alacsony relatív páratartalom és +20°C feletti hőmérséklet esetén a száradási idő nagyon rövid. Ilyenkor használhatunk légnedvesítő készüléket a száradási idő meghosszabbítására. Az alkalmazás és száradási idő szakában a jó szellőzés elősegíti a száradást.

Munkaeszközök tisztítása

Vízzel.

Tárolás Szavatossági idő Gyártási idő

Fagyveszélyes. Minimum +5°C-on tárolható.
5 év.
Dobozokon feltüntetve.

FORGALMAZÁSI ENGEDÉLY SZÁM

OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függenek pl. a szintől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu