
BIORA 7

Beltéri falfesték

TÍPUS	Matt, vizes alapú akril festék belső falfelületek festésére. Könnyen felhordható, sima matt bevonatot alkot. Használata biztonságos mivel oldószerektől mentes, a festett felületeken csak vízpárolgás tapasztalható.
HASZNÁLAT	Felhasználható újonnan vagy ismételten festendő, vakolat beton, téglá, gipsz, tapéta, fa, és textílfelületekre. Beltéri falak, mennyezetek, nappalik, hálószobák és más száraz felületek festésére. A terméket első osztályú csoportba sorolták (Group M1) az építési ipari termékek káros anyag kibocsátási osztályozásánál.
TECHNIKAI ADATOK	<p>Szárazanyagtartalom: Kb. 38 % térfogategységként.</p> <p>EU VOC határérték (kat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010. Termék VOC: max. 30 g/l.</p> <p>Kiadósság: Először már festett felületre: 10-12 m²/l. Tapéta vagy textílfelületre: 7-10 m²/l. Beton vagy gipsz: 4-7 m²/l.</p> <p>Felhasználási mód: Ecset, szórás, hengerlés; fúvókaméret 0,018-0,023.</p> <p>Sűrűség: Kb. 1,3 g/ml.</p> <p>Száradási idő +23 °C-on, relatív páratartalom 50 %: Porszárít 1/2 óra elteltével. További felületkezelésre alkalmas 2 óra elteltével.</p> <p>Hígítás, szerszámtisztítás: Vízzel (0-10 %). Használat után az eszközöket azonnal meleg vízzel és tisztítószerrel mossuk le.</p> <p>Fénycsoport: Matt (6-10 %).</p> <p>Moshatóság: Nagyon jó. Több mint 5000 lemosást bír ki, (Skandináv SFS 3755 szabvány szerint).</p> <p>Színek: Két bázis, melyek a TEKNOCOLOR, NCS, MONICOLOR, RAL, Symphony stb. színrendszerekben színezhethetők.</p> <p>Kiszérelés: 0,9; 2,7; 9 liter</p>

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A felület előkészítése

Tisztítsuk meg a festendő felületet portól és piszoktól. Az előzőleg már festett felületet megfelelő mosószerrel mossuk le és öblítsük át meleg vízzel. Csiszoljuk le a fényes felületeket. Szüntessük meg az egyenetlenségeket a felületeken. A fa felületeket fatapasszal a fémfelületeket rozsdagátló alapozóval készítjük elő szükség szerint. A fa és fém felületeket FUTURA 3-mal és/vagy rozsdagátlóval alapozzuk. Olyan beltéri fém és fa felületekre ajánlott csak, melyek kézzel való érintése nem gyakori (pl. burkolatok, nyílászáró keretek stb.). Miután a latex festék a test melegétől felpuhul, ezért nem ajánlott pl. ajtóra, ablakszárnyakra stb. Amennyiben a felület mésztartalmú vagy csak javító glettelést kapott, úgy a fényfoltok elkerülése miatt, ill. a mész semlegesítése miatt kötelező a BIORA 3 vagy a BIORA Plus 3 alapozó használata. A két réteg BIORA 7 fed festék helyett célszerűbb 1 réteg alapozó 1-2 réteg fed festék használata.

Alkalmazás

Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. Ha szükséges vízzel hígítsuk. Felhordható hengerrel, szórópisztollyal vagy ecsettel, egy vagy két rétegben.

Alkalmazási feltételek

A festendő felületnek száraznak kell lenni. Az alkalmazás és a száradás ideje alatt a levegő hőmérsékletének a festendő felület és a festék hőmérsékletének $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ fölött a relatív páratartalomnak 80% alatt kell lennie. Az alkalmazás és száradás időszakájában a jó szellőztetés elősegíti a száradást.

MUNKAVÉDELMI TUDÓSBIZTOSÍTÁS

LT: csoport 0.
Mérgező: „D”.

TÁROLÁS Szavatossági idő Gyártási idő

Fagyveszélyes. Minimum $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ -on tárolható.
5 év.
Dobozokon feltüntetve.

FORGALMAZÁSI ENGEDÉLY SZÁM

OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függnek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelelően a használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 és 9000 szabvány tanúsítja.

Gyártó Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu