
KOLIBRI G

Dekoratív textúrájú festék

TÍPUS	Akril-diszperziós alapú, könny szerkezet festék.
HASZNÁLAT	Mennyezetre, falra, t zosztó falakra (szaunákban is), t zhelyekre, süt kemencékre és más szerkezetekre lakásokban, irodákban és termekben. A KOLIBRI-t lehet alkalmazni új, vagy el z leg már festett betonra, gipszkartonra, kartonpapírra, rostlemezre, forgácslapra és tapétára.A KOLIBRI nem alkalmas meszelt vagy enyves festékekkel festett felületekre
M SZAKI ADATOK	<p>EU VOC határérték (kat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010. Termék VOC: max. 20 g/l.</p> <p>Szárazanyagtartalom: Kb. 50 % térfogategységenként.</p> <p>Kiadósság: 1-1,5 m²/l az alkalmazási technikától, a mintától és a felülett l függ en.</p> <p>S r ség: Kb. 1 g/ml.</p> <p>Száradási id +23 °C-on, relatív páratartalom 50 %: 1-5 óra a rétegvastagságtól függ en.</p> <p>H t rés: +85°C.</p> <p>Hígítás, szerszámtisztítás: Vízzel. Közvetlenül a használat után minden eszközt vízzel meg kell tisztítani.</p> <p>Fénycsoport: Matt.</p> <p>Színek: Fehér, a Teknomix színezési rendszerben színezhethet , Teknocolor, NCS, Monicolor, Symphony, RAL, stb. színekártyák alapján. Szín pontosság nem tökéletes.</p> <p>Kiszerezés: 2,7 és 9 liter</p>
MUNKAVÉDELEM	LT: csoport 0.
T ZVESZÉLYESSÉG	Mérsékelten t zveszélyes: „D”.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A felület előkészítése

Tisztítsuk meg a festendő felületeket portól és piszoktól. Az előzőleg már festett felületet megfelelő mosószerrel mossuk le és öblítsük át meleg vízzel. Csiszoljuk le a fényes felületeket. Minden felületi egyenetlenséget elő kell simítani könnyű glettel. A rostlemezt, forgácslapot és tapétát BIORA Plus 3 vagy BIORA 3 alapozóval elő kell alapozni. Az ásványi felületeket közvetlenül lehet KOLIBRI-vel festeni. A fémfelületeket vagy FUTURA 3-mal és/vagy rozsdagátlóval alapozzuk.

Alkalmazás

A festéket alaposan keverjük fel használat előtt a megfelelő hengerlési és dekorációs tulajdonságok biztosítása érdekében. A felhordást a fal felső részénél kell kezdeni, 30-40 cm széles csíkként haladva. A bevont területet azonnal mintázni kell. A legjobb eredmény elérése érdekében az egész falat be kell vonni, megállás nélkül. A festéket bőven kell alkalmazni (kb. 1 l/m²), ha fröcskölt felület elérése a cél. A felületet be lehet vonni, pl. BIORA 7-vel, BIORA 20-val. A KOLIBRI-t hagyományos hengerrel, vagy ecsettel vigye fel. A felületet mintázza mintás hengerrel, fésűvel, ecsettel, gallyal vagy gumispatulával, szükség szerint.

Alkalmazási feltételek

A környező levegő a felület és a festék hőmérséklete + 5 °C felett legyen, a levegő relatív páratartalma 80 % alatt legyen az alkalmazás és a száradás folyamán. Az alkalmazás és a száradás során a jó szellőztetés elő segíti a száradási folyamatot.

TÁROLÁS

Fagyveszélyes. Szorosan lezárva, hővédő helyen tároljuk.

Szavatossági idő

5 év.

Gyártási idő

Dobozokon feltüntetve.

FORGALMAZÁSI ENGEDÉLY SZÁM

OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függnek pl. a szintől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelelő. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu