

WOODEX EKO

Vastag lazúr

TÍPUS	Vizes bázisú, olaj alapú különleges vastag lazúr, amely hatékony favéd szereket tartalmaz. Nagyon könnyen ecsetelhető, nem folyik meg és nem csepeg, hatékonyan védi a fafelületeket.
HASZNÁLAT	Új fára és elz leg fakonzerváló páccal kezelt felületek kezelésére alkalmas kültérben: f részelt és gyalult fafelületek, orom deszkázat, ablakkeretek, ajtók, kerítések és egyéb fafelületek felületkezelésére. Továbbá alkalmas keményfa és nyomásimpregnált fafelületek kezelésére is.
KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK	Egy rétegben is tökéletes védelmet ad.
M SZAKI ADATOK	EU VOC határérték (kat A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010 A termék VOC tartalma: 10 g/l
Szárazanyag tartalom	Kb. 30 % térfogat egységenként
Kiadósság	F részelt fára 7- 9 m ² /l Gyalult fára 9-13 m ² /l
Felhasználási mód	Ecset, szórás- Optimális fúvóka méret: 0.15-0.018"
Sűrűség	Kb. 1,0 g/ml
Száradási idő + 23 °C-on	Kb. 24 óra az alaptól és a vastagságtól függően. Hőves, páras körülmények lassíthatják a száradást.
Hígítás	Hígítás nélkül használható, szükség esetén vízzel hígítható. Azonnal használat után a felszerelés meleg vízzel elmosandó.
Fénycsoport	Matt-Selyemfény, a fa porózusságától függően változhat
Színek	Színtelen és 5 gyári szín. Teknomix színezési rendszerben lazúr színekártyák alapján színezhető.

BIZTONSÁGTECHNIKAI JEGYZET

Figyelem! Öngyulladás veszélye miatt, minden a termékből származó hulladékanyagot össze kell gyűjteni és légmentesen külön tárolni. Nedvesítsük meg vízzel vagy a hulladékanyagot égessük el. (Lásd a Biztonsági adatlap 7-es bekezdését.)

Idjárás-ellenállóság	Nagyon jó
Kiszerezés	0,9; 2,7; 9 l

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felületi előkészítés

ÚJ FAFELÜLETEK: Távolítsuk el a szennyeződést, kopott festékrétegeket, port és penészt. Szükség esetén mossuk le a penészes felületeket penésztávolítóval. F részelt fafelületeket alapozzuk Woodex Nordica Aqua-val és hagyjuk egy napig száradni.

ELŐZŐLEG FAPÁCCAL KEZELT FELÜLETEK:

Távolítsuk el a felületről a szennyeződést, kopott festékrétegeket, port. Távolítsuk el a rosszul tapadó, málló festékrétegeket, drótkefével vagy spaklival.

A penészes felületeket mossuk le RENSA penésztávolítóval. Öblítsük le vízzel és hagyjuk megszáradni. Nyomásimpregnált felületeket tegyük ki 6 hónapig az időjárás hatásainak, mielőtt WOODEX EKO-val kezeljük

Alkalmazás

Használat előtt és munka közben is alaposan keverjük fel a lazúrt. A lazúr felvitele előtt kis felületen végezzünk próbafestést a festeni kívánt felületnek megfelelően. A végeredmény függ a fa tömörségétől, nedvszívóképességétől, alkalmazott rétegek számától és az alkalmazás módjától. Gyalult és f részelt felületeken is eltérő eredményt kaphatunk.

A WOODEX EKO-t használhatjuk egy vagy két rétegben, a kívánt végeredménytől és a színerősségtől függően. Ha régi színes felületek színét akarjuk megtartani, keverhetünk a színezett lazúrhoz szintelen WOODEX EKO-t a nem kívánt fedés elkerülésének érdekében.

Alkalmazási feltételek

A kezelendő felületnek száraznak kell lennie. A fa nedvességtartalma a fa szárazanyag súlyának 20 %-a alatt kell legyen. A hőmérséklet + 5 °C felett, a relatív páratartalom 80 %alatt legyen.

Tárolás

Fagyveszélyes. Minimum + 5 °C-on tárolható.

Szavatossági idő

5 év

Gyártási idő

Dobozokon feltüntetve.

Forgalmazási

engedély szám

OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függenek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelelően. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.
