
WOODEX NORDICA AQUA

Vékony lazúr

TÍPUS	Vizes alapú, átlátszó könnyen alkalmazható vékony lazúr, amely beívódik a faanyagba (vékony pác). A kötőanyag természetes olajat tartalmaz. Olyan anyagokat tartalmaz, melyek megvédik a fát a gombásodástól és korhadástól.
HASZNÁLAT	Új fára és elz leg fakonzerváló páccal kezelt bel- és kültéri felületek kezelésére alkalmas: pl. falak, ajtók, ablakkeretek, kerítések, stb.
KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK	Nem alkalmas latex vagy olaj alapanyagú fakonzerváló használata után. Szintén nem alkalmas üvegházak, melegágyak, istállók festésére.
M SZAKI ADATOK	EU VOC határérték (kat A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010 A termék VOC tartalma: 20 g/l
Szárazanyagtartalom	Kb. 23 % térfogategységenként
Kiadósság	F részelt fára 5 - 8 m ² /l Gyalult fára 9 - 12 m ² /l
Sűrűség	Kb. 1,0 g/ml
Száradási idő + 23 °C-on	- porszárás: 2 - 3 óra múlva - átfesthet : 24 óra múlva A felhordott réteg vastagsága és az erős színek lassíthatják a száradást.
Hígítás	Hígítás nélkül használható. Használat után a felszerelést azonnal el kell mosni meleg vízzel és mosószerrel.
Fénycsoport	Nincs meghatározva. A termék beívódik a fa pórusaiba.
Színek	Színtelen, a Teknomix színezési rendszerben színezhets Woodex, KuultoVisa, Valti Color színek alapján
Időjárás-ellenállóság	Jó
Kiszérelés	0,9; 2,7; 9 l

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítés	Távolítsuk el a szennyeződést, kopott festékrétegeket. Használjunk drótkefét, dörzsölő-csiszolóanyagokat. Mossuk le a penészes felületeket RENSA penészeltávolítóval. Öblítsük le a felületet vízzel és hagyjuk megszáradni.
Alkalmazás	Használat előtt és munka közben is alaposan keverjük fel a lazúrt. Ecsettel vagy szórópisztollyal hordjuk fel. A sima fát egy-két alkalommal kezeljük a kívánt színérésnek megfelelően. Egyenletesen és folyamatosan hordjuk fel a fa teljes hosszában. Az első réteget ecsettel ajánlott felhordani. Az első réteggént színezetlen WOODEX NORDICA AQUA-t is felhordhatunk. Ügyeljünk a szélek, végek kezelésére.
Alkalmazási feltételek	A kezelendő felületnek száraznak kell lennie. A fa nedvességtartalma a fa szárazanyag súlyának 20 %-a alatt kell legyen. A hőmérséklet + 5 °C felett a relatív páratartalom 80 % alatt legyen. Festés közben kerüljük a közvetlen napfényt.
Biztonságtechnikai jegyzet:	Figyelem! Öngyulladás veszélye miatt, minden a termékben származó hulladékanyagot össze kell gyűjteni és légmentesen külön tárolni. Nedvesítsük meg vízzel vagy a hulladékanyagot égessük el. (Lásd a Biztonsági adatlap)
Szavatossági idő	5 év
Gyártási idő	Dobozokon feltüntetve
Tárolás	Fagyveszélyes. Minimum + 5 °C-on tárolható.
Forgalmazási engedély szám	OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek és függenek pl. a szinttől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelelően. A használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu