

SAUNA-NATURA

szauna védelemhez

TÍPUS	Vizes alapú, tixotrópikus, védőszert fa felületekhez. Por és víztaszító réteget képez.
HASZNÁLAT	Szaunák gipsztermékek panel falaihoz és mennyezetéhez valamint a szaunázás után használatos helyiséghez egyaránt jó. Nem megfelelő a gipsztermék padjainak ülé felületéhez. A terméket első osztályú csoportba sorolták (Group M1) az építőipari termékek káros anyag kibocsátási osztályozásánál.
M SZAKI ADATOK	EU VOC határérték (kat A/f): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010 Termék VOC: 0 g/l.
Szárazanyag tartalom	Kb. 20 % térfogategységenként
Kiadósság	Sima felületen való egyszeri alkalmazáskor: kb. 10 m ² /l
Sűrűség	Kb. 1,0 g/ml
Száradási idő + 23 °C-on relatív páratartalom 50 %	Porszáraz 1/2 óra elteltével Száras 1-2 óra elteltével
Hígítás, tisztítás	Vízzel. Használat után az eszközöket azonnal meleg vízzel mossuk le.
Színek	Színtelen. Teknomix színezési rendszerben színezhets. Woodex, KuultoVisa színekártyák alapján
Moshatóság	Jó.
Kiszerezés	1, 3,
Tűveszélyesség	Mérsékelten tűveszélyes: „D”

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület el készítése	Tisztítsuk meg a kezelend felületet. Távolítsuk el a piszkot és a lepattogzott festékréteget.
Alkalmazás	Keverjük fel a véd szert alaposan használat el tt. Ha szükséges hígítsuk vízzel. A szaunák mennyezetére és falaira alkalmazzuk egy egyenletes rétegben a Sauna-Natura-t. A szaunázás után használatos helyiségben alkalmazzuk kétszer vagy háromszor.
Alkalmazási feltételek	A kezelend felületnek száraznak kell lennie. A leveg , a felület, a festék h mérsékletének + 5 ° C fölött a relatív páratartalomnak 80 % alatt kell lennie.
Tárolás	Fagyveszélyes. Minimum + 5°C-on tárolható.
Szavatossági id	5 év
Gyártási id	Dobozokon feltüntetve.
Forgalmazási engedély szám	OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lév információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jelleg ek és függnék pl.a szint l és az anyag fényét l. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felel s séget csak az anyag min ségért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi min ségellen rzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltér alkalmazásból ered kárért és veszteségért felel sséget nem vállalunk. Az anyag min ségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknoifestek.hu Honlap: www.teknoifestek.hu