

WOODEX Faolaj Aqua

Vizes faolaj

TÍPUS	Vizes bázisú színezhet faolaj, amely mélyen beivódik a fafelületbe.
HASZNÁLAT	Els sorban feny és egzotikus fából készült kerti bútorok védelmére készült pl. teak, tölgy, mahagóni és egyéb keményfa felületek. Használható még mólók, kerítések, ajtók, lugasok kezelésére is. A faolaj megakadályozza a víz g z és pára bekerülését a fába, véd a szennyez désekt l és repedésekt l. Nem megfelel üvegházakhoz, istállókhoz és háziállatok egyéb lakhelyének kezelésére.
M SZAKI ADATOK	EU VOC határérték (kat A/h): 50 g/l 2007; 30 g/l 2010 A termék VOC tartalma: 10 g/l
Szárazanyag tartalom	kb. 24% térfogategységenként
Kiadósság	f részelt fa 8 m ² /l gyalult fa 12 m ² /l
S r ség	kb. 0,85 g/ml
Száradási idő +23°C	érintés száraz 6 óra után száraz 24 óra után További felületkezelésre 24 óra után alkalmas. Az els néhány napban ne tegyük ki mechanikai kopásnak.
Hígítás, szerszámtisztítás	Vízzel. Használat után a felszerelést vízzel mossuk el
Fénycsoport	Felszívódik a fában, és nem képez látható réteget a felületen.
Színek	Színtelen, a Teknomix színezési rendszerben színezhet Woodex, KuultoVisa, ValtiColor színekártyák alapján
Id járás ellenállóság	Az olyan felületek esetében, amik folyamatosan ki vannak téve az id járás ártalmainak, ha szükséges évente frissítsük a felületet.
Kiszereelés	0,9L, 2,7L

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület el készítés	A kezelend felületr l távolítsuk el a piszkot, port és a penészt. Szükség esetén használjunk Rensa penészseltávolító oldatot. Öblítsük le a felületet vízzel és hagyjuk megszáradni. Használat el tt el kell távolítani a régi festék és lakkrétegeket. Új fafelületeknél használjunk egy réteg Woodex Nordica Aqua favéd lazúrt. Kezelés el tt az egzotikus fából készült bútorokat tegyük ki az id járás hatásainak egy-két hétre.
Alkalmazás	Használat el tt alaposan keverjük fel a faolajat. Felhordhatjuk ecsettel vagy szórópisztollyal, bemerítés is alkalmazható. A fa min ségét l függ en, addig kell alkalmazni a kezelést, amíg a felület még képes elnyelni az olajat. A felesleges olajat 30 perc után töröljük le szivaccsal vagy puha ruhával. A fa min ségét l függ en 10-30% -ban hígíthatjuk vízzel a még mélyebb beivódás érdekében.
Alkalmazási feltételek	A kezelend felületnek száraznak kell lennie. A felület és olaj h mérsékletének +10°C felett, a leveg relatív nedvességtartalmának 80% alatt kell lennie az alkalmazás és a száradás idején. Er s napsütésben és túl párás id ben kerüljük az alkalmazását.
Tárolás	Fagyveszélyes. Minimum +5 °C tárolható.
Szavatossági id	5 év
Gyártási id	Dobozokon feltüntetve.
Forgalmazási engedély szám	OKBI-VABO/1091/2008

Az adatlapon lév információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jelleg ek és függnnek pl. a színt l és az anyag fényét l. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk, ezért felel sséget csak az anyag min ségéért vállalunk és garantáljuk, hogy a mi min ségellen rzésünknek megfelel. A használati utasítástól eltér alkalmazásból ered kárért és veszteségért felel sséget nem vállalunk. Az anyag min ségét az ISO 9001 szabvány tanúsítja.

Gyártó
Forgalmazó

TEKNOS OY Helsinki, Finnország
PIKTOR-DEPO KFT. 8200 Veszprém Házgyári út 1. Telefon: +36-40/ 556-556
E-mail: info@teknosfestek.hu Honlap: www.teknosfestek.hu